



Eur päisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

06 4563

1011

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

11002 U.S. PRO
10/006565
12/10/01

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

00403495.5

BEST AVAILABLE COPY

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

DEN HAAG, DEN
THE HAGUE, 22/05/01
LA HAYE, LE



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Blatt 2 der Bescheinigung
Sheet 2 of the certificate
Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.:
Application no.: 00403495.5
Demande n°:

Anmeldetag:
Date of filing: 11/12/00
Date de dépôt:

Anmelder:
Applicant(s):
Demandeur(s):
ALCATEL
75008 Paris
FRANCE

Bezeichnung der Erfindung:
Title of the invention:
Titre de l'invention:
Flammwidrige, halogenfreie Polymermischung

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat:
State:
Pays:

Tag:
Date:
Date:

Aktenzeichen:
File no.
Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation:
International Patent classification:
Classification internationale des brevets:

/

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten:
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE/TR
Etats contractants désignés lors du dépôt:

Bemerkungen:
Remarks:
Remarques:

Flammwidrige, halogenfreie Polymermischung

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine flammwidrige, halogenfreie Polymermischung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Thermoplastisch verarbeitbares Polyurethan ist ein Werkstoff der sich in der Kabelindustrie als Mantelwerkstoff wegen seiner hervorragenden Eigenschaften bewährt hat. Der Werkstoff weist eine hohe Abriebfestigkeit, eine hohe Temperaturbeständigkeit auf und kann durch Zugabe bestimmter Materialien flammwidrig bis selbstverlöschend ausgerüstet werden. Die aus Polyurethan bestehenden Kabelmäntel sind schnitt-, ein- und weiterreißfest. Darüberhinaus ist Polyurethan beständig gegenüber Ozon, Mikroben, Öl und energiereicher Strahlung. Kabel mit einem Mantel aus Polyurethan sind äußerst flexibel und halten hohen Biegezyklen über enge Radien stand.

Polyurethanummantelte Kabel eignen sich deshalb insbesondere für den Einsatz als Steuerkabel oder Schleppketten, kommen aber auch in der Verkehrstechnik zum Einsatz.

Aus der DE-A-39 04 802 ist eine flammwidrige, halogenfreie Polymermischung für Kabelmäntel bekannt, die aus 50 – 90 Gewichtsteilen Polyurethan, 10 – 50 Gewichtsteilen Polyolefincopolymer, 125 – 250 Gewichtsteilen Füllstoffen, sowie 5 – 26 Gewichtsteilen Zusatzstoffen besteht.

Die bekannte Polymermischung ist ölbeständig und abriebfest, sie ist im Brandfall raucharm und setzt keine korrosiven Gase frei. Als Füllstoffe werden insbesondere

Aluminiumhydroxid (Aluminiumtrioxidhydrat) oder Magnesiumhydroxid verwendet. Von den Zusatzstoffen ist insbesondere ein Hydrolyseschutzmittel zu nennen, durch welches die Neigung des Polyurethans, bei Temperaturen über 50°C und Feuchtigkeitseinwirkung zu hydrolysieren, stark reduziert wird. Ein zugesetzter Haftvermittler bewirkt eine zumindest teilweise Anbindung des Füllstoffs an die Polymere und sorgt für bessere mechanische und elektrische Eigenschaften der Polymermischung.

Thermoplastisch verarbeitbares Polyurethan – im folgenden als TPU bezeichnet – hat die zumeist unerwünschte Eigenschaft, daß es bei höheren Temperaturen eine relativ dünnflüssige Schmelze bildet. Im Brandfall wirkt sich das so aus, daß das flüssige Material abtropft und somit die Kabelseele freigelegt wird. Bei extrem hohen Temperaturen reichen die zugesetzten die Flammwidrigkeit verbessernden Materialien vielfach nicht aus und brennendes bzw. erhitztes Material tropft ab und entzündet unter Umständen anderes Material, wodurch einer raschen Ausbreitung von Bränden Vorschub geleistet wird.

Aus der DE-A-34 44 500 ist ein schwer entflammbares Kabel bekannt, bei welchem zumindest die außen liegende Schicht des Kabelmantels ganz oder teilweise aus strahlenvernetztem Polyurethan besteht. Das vernetzte Polyurethan bildet eine flammwidrige, geschlossene Hülle, die bei Flammeneinwirkung nicht abtropft und damit den darunter befindlichen weiteren Schichten im Kabelaufbau nicht die Möglichkeit gibt, in der Flamme nachzuschmelzen.

Nachteilig hierbei ist jedoch, daß die Strahlenvernetzung ein gesonderter Arbeitsgang ist und an Strahlungsvernetzungsanlagen besonders hohe Anforderungen gestellt werden, wodurch die Herstellungskosten in die Höhe getrieben werden. Ein weiterer Nachteil ist, daß vernetztes Polyurethan nicht wiederverwendbar ist und auf kostenträchtige Weise entsorgt werden muß.

Der vorliegenden Erfindung liegt von daher die Aufgabe zugrunde, eine flammwidrige, halogenfreie Polymermischung bereitzustellen, die thermoplastisch verarbeitbar ist, im Brandfalle nicht abtropft und die nach der Verarbeitung wiederverwendbar ist.

Diese Aufgabe wird durch das im Kennzeichen des Anspruchs 1 Erfasste gelöst.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen dargelegt.

Das erfindungsgemäße TPU führt im Brandfall zur Bildung einer krustigen Schicht, welche verhindert, daß geschmolzenes, brennendes Material abtropft. Die entstehende Kruste hat wärmeisolierende Eigenschaften, welche eine beschleunigte Aufheizung des Materials bei Flammeneinwirkung verhindert.

Die Erfindung ist anhand von zwei Ausführungsbeispielen näher erläutert.

- a) 100,0 Teile TPU Shore Härte A87 z. B. Elastollan 1185A der Fa. Elastogran
66,7 Teile Aluminiumhydroxid z. B. Martinal OL 104S der Fa. Martinswerk
18,6 Teile Resorcinol-bis-diphenylphosphat z. B. CR-733S der Fa. Nordmann &
 Rassmann und
0,6 Teile Erucasäureamid z. B. Loxamid E der Fa. Henkel

wurden in einem Buss-Co-Kneter innig vermischt, geschmolzen und zu Granulat verarbeitet. Die Granulate wurden in einen Extruder eingegeben und mit der Mischung auf einer Kabelseele ein Mantel mit einer Wandstärke von 1 mm extrudiert.

- b) Zu einer Mischung wie oben angegeben wurden zusätzlich noch
5,3 Teile eines Polysiloxans mit funktionellen Methylat-Gruppen z. B. Silicon
 Pulver 4-7081 der Fa. Dow Corning

hinzugefügt und in einem Buss-Co-Kneter wie bei a) beschrieben zu einem Granulat verarbeitet und mit diesem ein Kabelmantel, wie ebenfalls bei a) beschrieben, extrudiert.

Die nach a) und b) hergestellten Kabel wurden einem Brandtest nach IEC 60332-1 unterzogen. Beide Kabel bestanden den Test, wobei bei dem nach a) hergestellten Kabel das Mantelmaterial teilweise abgetropft war und die Kabelseele frei lag und beschädigt war. Bei dem nach b) hergestellten Kabel hatte sich während der Beflammung eine

schwarze, poröse, stabile Schicht auf dem Kabel gebildet. Die Kabelseele wurde nicht beeinträchtigt.

Durch die Bildung der porösen, stabilen Kruste wird auch die Flammwidrigkeit generell verbessert. So zeigt eine Materialprobe, hergestellt nach a) einen Oxigenindex – gemessen nach EN ISO 4589-1 – von 26, während eine Materialprobe nach b) einen solchen von 28 aufweist.

In vergleichbarer Weise läßt sich auch das Abtropfverhalten während eines Brandes von anderen halogenfreien flammwidrigen TPU-Compounds z. B. solchen, die als Flammschutzadditive Melaminderivate (z. B. Melamincyanurat) und/oder Phosphorsäureester (z. B. Resorcinol-bis-diphenylphosphat) enthalten, verbessern.

Patentansprüche

- 1) Flammwidrige, halogenfreie Polymermischung, insbesondere für den Mantel von Kabel und Leitungen, bestehend aus Polyurethan, Füllstoffen sowie Zusatzstoffen, **dadurch gekennzeichnet**, daß 100 Teilen des flammwidrigen, halogenfreien Polyurethans 1 bis 10 Teile Polysiloxan zugesetzt sind, welches funktionelle Methacrylat- und/oder Epoxy-Gruppen enthält.
- 2) Flammwidrige, halogenfreie Polymermischung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß 100 Teilen des flammwidrigen, halogenfreien Polyurethans 3 bis 7 Teile Polysiloxan zugesetzt sind, welches funktionelle Methacrylat- und/oder Epoxy-Gruppen enthält.
- 3) Flammwidrige, halogenfreie Polymermischung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Polyurethan ein Polyetherpolyurethan ist.

Zusammenfassung

Es wird eine flammwidrige, halogenfreie Polymermischung, insbesondere für den Mantel von Kabel und Leitungen beschrieben, bestehend aus Polyurethan, Füllstoffen sowie Zusatzstoffen, wobei 100 Teilen des flammwidrigen, halogenfreien Polyurethans 1 bis 10 Teile Polysiloxan zugesetzt sind, welches funktionelle Methacrylat- und/oder Epoxy-Gruppen enthält.